


FONDFIX PLUS

SETTEF

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

Codice scheda SET462956T
Revisione N.03 del 10.07.2020 – Pag. 1 di 3

FONDO UNIVERSALE PIGMENTATO AD EFFETTO RIEMPITIVO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE Fondo murale ad elevatissima copertura, opacità e riempimento

- CARATTERISTICHE**
- Elevato potere riempitivo e mascherante
 - Il prodotto fa parte dei seguenti sistemi a cappotto: THERMOPHON P (benestare ETA 08/0332), THERMOPHON PV (benestare ETA 10/0369), THERMOPHON NATURAL (benestare ETA 12/0216) e THERMOPHON MINERAL (ETA 12/0217).

- DESTINAZIONE**
- Pareti mai dipinte
 - Pareti dipinte con pitture a tempera
 - Pareti dipinte con idropitture lavabili

- COLORI**
- FONDFIX PLUS è disponibile nel colore bianco

- CLASSIFICAZIONE UNI 8681**
- B2.C.0.A.2.FB
 - Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica

- CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)**
- Primer fissanti
 - Valore limite UE di COV per FONDFIX PLUS (cat. A/h): 30 g/L (2010). FONDFIX PLUS contiene al massimo 30 g/L di COV

- CONFEZIONAMENTO**
- FONDFIX PLUS è disponibile nel formato da 14 L e da 5 L

ALTRI DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto e finitura	opaca	
Massa volumica g/ml	1,43 ÷ 1,5 g/ml	UNI 8910
Viscosità Brookfield cps	3.500 ÷ 4.500	
Resa Teorica per mano m ² /L	6 ÷ 12	ISO 7254
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Spessore secco consigliato micron per mano	30 ÷ 50	
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Legante	Acrilstirenico	
Secco al tatto h	Max 1	

FONDFIX PLUS

SETTEF

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

Codice scheda SET462956T
Revisione N.03 del 10.07.2020 – Pag. 2 di 3

Secco in profondità h	Max 24
Sovraverniciabilità h	4 ÷ 6
Applicazione a rullo % in volume	5 ÷ 10 %
Applicazione a pennello % in volume	5 ÷ 10 %
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	5 ÷ 10 %

CICLO APPLICATIVO

DILUIZIONE Pronto all'uso, al massimo diluire con il 10% di acqua.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE Pennello, rullo di lana.

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Superfici murali mai dipinte	Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente 1 o 2 mani di FONDFIX PLUS	Applicare FONDFIX PLUS con pennello o rullo di lana.
Superfici murali dipinte con pitture a tempera	Se la superficie non è particolarmente sfarinante, ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Applicare direttamente 1 o 2 mani di FONDFIX PLUS. Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare 1 mano di fissativo acrilico e dopo 6/12 ore procedere all'applicazione di 1/2 mani di FONDFIX PLUS	
Superfici murali dipinte con idropitture lavabili	Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Procedere quindi direttamente con 1 o 2 mani di FONDFIX PLUS	

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Con acqua, subito dopo l'uso.

AVVERTENZE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.

- PRECAUZIONI DI SICUREZZA**
- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
 - Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
 - I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di FONDFIX PLUS con un consumo medio di _____ L/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.